



Описание

Области применения

- Lubrificazione di superfici radenti fortemente sollecitate di tutti i tipi, specialmente a basse velocità o per movimenti oscillanti, ad esempio per giunti a vite, a innesto e a baionetta in acciai o metalli non ferrosi
- Pasta di montaggio e anticorrosivo per viti, bulloni, spine, manicotti, flange, aste filettate e accoppiamenti nell'intera tecnologia alimentare
- Distacco di collegamenti filettati sottoposti a sollecitazioni termiche anche dopo un lungo periodo di funzionamento

Отрасли

- Коммунальная техника
- Бумажная и упаковочная промышленность
- Логистика
- установки и машиностроение
- Metallurgическая промышленность
- Переработка резины и обработка пластмасс
- Железнодорожное оборудование
- Химическая промышленность
- Стекольная и литейная промышленность
- Пищевая промышленность
- Кораблестроение и военно-морская техника

Указания по применению

- 200 g Distributore
- 250 g Barattolo con pennello
- 1 kg Barattolo

Преимущества и польза

- Buona adesione su superfici metalliche
- Buona resistenza all'acqua
- Buona protezione dalla corrosione
- Non contiene né pigmenti metallici né componenti contenenti zolfo
- Neutrale rispetto agli acciaio legati
- Formulazione secondo la direttiva FDA 21 CFR 178.3570
- Registrazione NSF H1
- Senza MOSH/MOAH



Технические параметры

| | Норма | Условие | един. измер. | Значение |
|--|--------------------|--|--------------------|----------------------------------|
| | | | | Полигликоль |
| | | | | Силикат |
| | | | | Белые твердые смазочные вещества |
| | DIN 51 562-1 | | мм ² /с | 360 |
| | DIN 51 562-1 | | мм ² /с | 57 |
| | DIN ISO 2592 | > 79 | °C | > 200 |
| | DIN ISO 2137 | 60DH | 0,1 мм | 265-295 |
| | | | °C | -30 |
| | | Смазка | °C | 160 |
| | | Разделение | °C | 1.200 |
| | | | | светло-серый цвет |
| | DIN EN ISO 3838 | | г/см ³ | 1,6 |
| | DIN 51 807-1 | 90°C | | 1 |
| | DIN EN ISO 16 047 | Винт ISO 4017 A2 M10x55-70, Гайка ISO 4032 A2 M10-70 | | 0,12 |
| | DIN 267-27 | M10 A2, 40 Нм, 400°C, 100 ч | Нм | < 3,2 x coppia di serraggio |
| | Образец DIN 51 833 | | μ | 0,12 |
| | | | | NSF H1, Reg.-Nr. 135748 |

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
 Ganghoferstraße 47
 D-82216 Maisach
 Тел.: +49 (0) 8142 3051 - 500
 info@oks-germany.com
 www.oks-germany.com



Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак
Техпаспорт безопасности для промышленных и промысловых пользователей имеется для скачивания на сайте www.oks-germany.com.

При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем распоряжении.