


OKS 3521

Olio per catene ad alta temperatura, sintetico, spray



Descrizione

Olio sintetico per alte temperature con ottimale protezione dall'usura, anche sotto l'influenza di umidità.

Campi di impiego

- Lubrificazione di catene, snodi, telai di serraggio e a secco o vie di corsa radenti a temperature relativamente elevate
- Adatto per sistemi di trasporto in impianti di verniciatura, cottura, asciugatura e raffreddamento

Settori

- Lavorazione della gomma e di materie plastiche
- Industria chimica
- Impianti e costruzioni meccaniche
- Logistica
- Veicoli e attrezzature comunali
- Industria della carta e degli imballaggi
- Industria siderurgica
- Industria del vetro e di fonderia
- Costruzioni navali e tecnologia marina
- Tecnica ferroviaria

Vantaggi e benefici

- Grande efficacia grazie all'ottimale protezione dall'usura ed eccellente comportamento all'ossidazione
- Resistente all'acqua e al vapore
- Buon potere di penetrazione
- Ottima azione adesiva e lubrificante senza tendenza al gocciolamento

Note applicative

Per ottenere il massimo effetto, pulire le superfici, prima meccanicamente e poi con detergente universale OKS 2610/OKS 2611. Applicare OKS 352 sui punti da lubrificare con un pennello, un oliatore a goccia, per immersione o mediante un impianto di lubrificazione automatico adatto. Spruzzare uniformemente OKS 3521. Far sgocciolare il prodotto in eccesso e far agire prima della messa in funzione. Attenersi alle avvertenze del costruttore della macchina. Stabilire l'intervallo e la quantità di rilubrificazione in funzione delle condizioni di impiego ed evitare gli eccessi. Mescolare solo con lubrificanti adatti.

Confezione di fornitura

- 400 ml Spray

OKS 3521

Olio per catene ad alta temperatura, sintetico, spray

Dati tecnici

	Norma	Condizione	Unità	Valore
Composizione				
Olio base				Estere
Dati tecnici applicativi				
Contrassegno	DIN 51 502			CLP E 320
Viscosità a (40°C)	DIN 51 562-1		mm ² /s	270
Viscosità a (100°C)			mm ² /s	13
Punto di infiammabilità	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 250
Temperatura inferiore di impiego			°C	-10
Temperatura superiore di impiego			°C	250
Colore				Giallognolo
Densità (a 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0,65
Carico di saldatura SQS	DIN 51 350-2		N	2.400
Usura SQS	DIN 51 350-3	1.420/min, 1 h, 400 N	mm	0,42

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com



I dati del presente prospetto derivano dallo stato più recente della tecnica e da numerose prove ed esperienze. A causa della varietà delle possibilità applicative e delle condizioni, questi dati vanno considerati solo approssimativi e non possono essere completamente trasferiti ad ogni singolo caso, per cui non vanno considerati vincolanti e da essi non si possono trarre diritti di garanzia e di responsabilità. Ci assumiamo la responsabilità per l'idoneità dei nostri prodotti per determinate applicazioni e per determinate proprietà dei prodotti solo se esse sono confermate in forma scritta per il caso specifico. Nei casi di diritto legittimo di garanzia, quest'ultima è limitata alla fornitura di articoli sostitutivi privi di difetti, se ciò non risulta possibile, al risarcimento del prezzo di acquisto del prodotto. Qualsiasi altra rivendicazione, in particolare di responsabilità per danni secondari, viene espressamente esclusa. Prima dell'impiego definitivo è necessario eseguire alcune prove. Con riserva di modifiche per l'adeguamento al progresso tecnico. ® = marchio depositato

Prodotto ristretto agli utilizzatori professionali. Scheda dei dati tecnici di sicurezza scaricabile dal sito www.oks-germany.com.

Per ulteriori domande e chiarimenti è a disposizione il nostro servizio assistenza e tecnico.