


OKS 390

Óleo de corte para todos os metais



Descrição

Óleo de corte imiscível com água, para a lubrificação e refrigeração de ferramentas e peças de trabalho em trabalhos de desbaste de metais.

Utilização

- Lubrificação gota a gota de ferramentas de corte em trabalhos de desbaste de metais ferrosos e não ferrosos, p. ex., para furar, abrir roscas, serrar, fresar, puncionar e cortar

Setores

- Técnica ferroviária
- Técnica municipal
- Indústria do papel e das embalagens
- Indústria do ferro e do aço
- Indústria do vidro e da fundição
- Logística
- Construção de inst. e máquinas (ferramentas)
- Indústria química
- Processamento de borrachas e plásticos
- Manutenção e reparação
- Construção e técnica naval

Instruções de utilização

Aplicar o OKS 390 em quantidade suficiente na ferramenta ou no ponto a ser tratado, com um pincel, um lubrificador com contagotas ou uma almotolia. Aplicar o OKS 391 Spray em quantidade suficiente. Após a utilização o OKS 390 pode ser removido com o produto de limpeza universal OKS 2610/OKS 2611. Atenção: Antes da aplicação em metais não ferrosos verificar a compatibilidade.

Embalagem de fornecimento

- 250 ml Garrafa
- 5 l Recipiente
- 25 l Recipiente
- 200 l Bidão

Vantagens e benefícios

- Reduz a fricção e o emprego de força
- Permite cargas de longa duração e velocidades de corte elevadas
- Produz superfícies de corte ideais
- Prolonga a vida útil das ferramentas graças à redução do desgaste
- Comportamento neutro em relação a tintas para máquinas
- Isento de cloro e metais pesados
- Reduzida tendência para a formação de nuvens de óleo
- OKS 390 é adequado para a utilização com o sistema Airspray OKS
- Também disponível em spray OKS 391



OKS 390

Óleo de corte para todos os metais

Dados técnicos

	Norma	Condição	Unidade	Valor
Composição				
Óleo base				Óleo mineral
Dados técnicos de aplicação				
Viscosidade a (40°C)	DIN 51 562-1		mm ² /s	22
Classe de viscosidade	DIN 51 519	DIN 51 562-1, 40°C	Classe ISO VG	22
Ponto de inflamação	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 175
Cor				amarelado
Densidade (a 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0,87

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
 D-82216 Maisach
 Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
 info@oks-germany.com
 www.oks-germany.com



As informações que constam deste documento correspondem ao mais recente estado da técnica, assim como têm em consideração inúmeros controlos e ampla experiência. Tendo em consideração a diversidade das possibilidades de utilização e as características técnicas, elas só podem fornecer indicações de utilização, não sendo totalmente aplicáveis em todos os casos, pelo que não podem resultar daí quaisquer obrigações, responsabilidades e direitos de garantia. Apenas assumimos a responsabilidade pela aptidão dos nossos produtos para determinados tipos de utilização, assim como por determinadas características dos produtos, se isso tiver sido especificamente garantido por escrito. Em todos os casos de direitos de garantia legítimos, estes limitam-se ao fornecimento de produto de substituição sem defeitos ou, se tal não for possível, ao reembolso do preço de compra. Excluem-se basicamente todos os outros direitos, sobretudo os de responsabilidade por danos consequenciais. Antes de utilizar é necessário realizar os seus próprios ensaios. Reservado o direito a alterações com vista ao progresso técnico. ® = marca registada

Ficha de dados de segurança para operadores industriais e comerciais disponível para transferência em www.oks-germany.com.

Para mais informações, a nossa equipa de Assistência Técnica e a Clientes está à sua disposição.