产品信息

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 476
多用途润滑脂, 用于食品技术设备





说明
用在食品技术领域用于润滑滚动轴承和滑动轴承以及其他机器部件的通用多用途润滑脂。

应用范围
- 对滚动轴承和滑动轴承、联杆、线性驱动装置和链条进行润滑
- 用来润滑处在冷热水环境中的阀门仪表、密封件、注塑成型件以及由弹性橡胶材料制作的部件
- 润滑牛奶场、啤酒厂、面包店、屠宰场等企业中的有卫生要求的阀门仪表或机器

优点和效用
- NSF H1 认证注册
- 减少磨损
- 非常出色的耐氧化和耐老化性
- 耐受冷热水、水蒸气、水性的碱性和酸性消毒剂和清洁剂

行业
- 营养和食品工业
- 橡胶和塑料加工
- 玻璃和浇铸工业
- 火车设备
- 钢铁工业
- 设备和（工具）机械制造
- 化学工业
- 纸张和包装工业
- 专业市政技术
- 物流
- 造船和船舶技术

使用提示
进行仔细清洁，以在润滑部位达到最佳功效。初次润滑前清除防腐剂。在清洁的轴承所有工作面都要填充润滑脂。一般的轴承最多填充至其内部空间的 1/3。彻底填满转速慢的轴承（DN 值 < 50,000）及其壳体。注意轴承和机械制造商的提示说明。用润滑脂压力机通过注油嘴或自动润滑系统进行再次润滑。根据使用条件确定再润滑的间隔和用量。如果无法去除旧的润滑脂，那么再润滑量应受到限制，以避免轴承过度润滑。如果再次润滑的时间间隔更长，必须彻底地更换润滑脂。只和合适的润滑剂搅拌。

交付容器
- 400 ml 筒装
- 1 kg 圆盒
- 5 kg 铁皮桶
- 25 kg 铁皮桶
- 180 kg 大桶

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG

产品信息

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 476
多用途润滑脂, 用于食品技术设备

技术参数

	标准	条件	单位	数值
成分				
基础油				半合成油
稠化剂				铝复合基
应用技术性数据				
标记	类似标准 DIN 51 502			KP2K-30
基础油粘度	DIN 51 562-1	在 40°C 下	mm^2/s	240
基础油粘度	DIN 51 562-1	在 100°C 下	mm^2/s	22
滴点	DIN ISO 2176		°C	> 220
稠度	DIN 51 818	DIN ISO 2137	NLGI grade	2
挤压渗透度	DIN ISO 2137	60DH	0,1 mm	265-295
最小使用温度	DIN 51 805	≤ 1.400 hPa	°C	-30
最大使用温度			°C	110
颜色				白色
密度	DIN 51 757	在 20°C 下	g/cm^3	0.92
防水性	DIN 51 807-1	3 h/90°C	摄氏度	1-90
DN 值 (dm x n)			mm/min	400,000
VKA 焊接负荷	DIN 51 350-4		N	2,200
许可				
食品技术许可				NSF H1, Reg.-Nr. 137619

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 慕尼黑 /
德國 / 電話 +49 89 7876-0

本产品资料上所列技术参数是基于在本资料发布时，我们对于该产品知识及经验的积累，并着力于为有一定技术经验的读者提供该产品应用方面的信息。上述产品技术参数，既不能提供该产品性能方面的担保；也不能作为用户免于在该产品的具体使用工况下对该产品进行必须的初步现场测试的依据。所有数据均为基于润滑剂化学成分、应用工况及使用方法基础上的指导参数。润滑剂的技术参数会随机械、动力、化学、热负载、时间及压力等因素的变化而变化。这些变化可能会影响机器的零部件的正常运行。我们建议您联系我们的技术支持人员详细讨论您的特别要求。如有需要和可能,我们很乐意提供样品以供测试。克鲁勃的产品一直处于持续改进中，因此，克鲁勃润滑剂公司保留在任何时间，在没有预先通知的情况下，对该产品资料中所含的任何技术参数进行修改的权利。

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG